

# Rustic õli ohutusjuhend

**Junkers RUSTIC ÕLI** on kõvenev polüuretaanõli töötlemata puidust töötasapindade ja põrandate kruntimiseks ja viimistlemiseks.

## **Kasutusjuhend:**

Kruntimisel puidu pind peab olema puhas, kuiv. Ei tohi olla rasva, tolmu, vaha jääke. Eelnevalt soovitame pinda lihvida pikki puidu tekstuuri. Kasutage liivapaberit karedusega 180 või seebivaba, puhas nailon patja. Lihvimistolmu saab eemaldada tolmuimejaga või niiske riidelapiga.

## **Kruntimine:**

Enam absorbeeruvate puiduliikide (pöök, kirss jne) puhul kandke umbes 0,2 l RUSTIC ÕLI ühe ruutmeetri kohta, vähem absorbeeruvate puiduliikide (tamm, saar, jne.) puhul kandke umbes 0,1 l RUSTIC ÕLI ühe ruutmeetri kohta. Kandke õli ühtse kihina kogu põranda või töötasapinna ulatuses. Enne õli kuivamist levitage õli, väheabsorbeeruvatelt, läikivatelt kohtadelt enamabsorbeeruvatele mattidele kohtadele. Vältimaks läikivate laikude tekkimist, eemaldage puidu pinnale jäänud õli 30 minuti jooksul kuiva imava riidest lapiga. Saavutamaks ühtlast pinda tuleks pinnal lasta 12-16 tundi kuivada enne viimistlust. Lugege juhendit „Kurunditud pindade viimistlemine“.

## **Krunditud pindade viimistlemine:**

Viimistlus teostatakse täpselt sarnaselt kruntimisele. Õli kulu peaks olema aga vaid 0,02 l ruutmeetri kohta. Laske pinnal kuivada 6-8 tundi ja korrake viimistlemis protseduuri. 24 tundi pärast viimast viimistlusprotseduuri on põrand või töötasapind valmis kasutamiseks. ( ventileerige ruume protseduuride ajal, vahel)

## **Õlitatud puitpindade hooldus:**

Puhastage põrand, töötasapin puhastusvahendi või tolmuimejaga. Plekid saab eemaldada kareda riidest lapiga, kasutades õrna Junckers Cleaner segu.

Kui pind on muutunud halliks ja tuhmiks korrake protseduuri „Krunditud pindade viimistlemine“.

Mustemad pinnad saab taastada küürides RUSTIC ÕLI-sse kastetud nailon padjaga. Kriimustused ja muud õli pinna vigastused saab parandada RUSTIC ÕLI-sse kastetud riidest lapiga.

## **Väljanägemine:**

Junckers RUSTIC ÕLI annab puidule sügava, sooja läike.

## **Õli levitamiseks sobivad:**

Riidest lapid, nailon padi, poroloon, pintslid, rullid või pritsid.

## **Kulu:**

1 liiter RUSTIC ÕLI jätkub:

Kruntimisel

5-10m<sup>2</sup> - enamabsorbeeruvad puiduliigid (pöök, kirss jne.)

20-50m<sup>2</sup> - vähemabsorbeeruvad puiduliigid (tamm, saar jne.)

Viimistlemisel u. 50m<sup>2</sup>.

**Lahusti:** Lakibensiin, vaitspirt.

**Puidu temperatuur õlitamisel:** min. +5°C.

**Säilitamine:** mitmeid aastaid avamata purgis, ladustatud 20°C. Mitte hoida temperatuuril üle +40°C.

## **Hoiatus:**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelates pöörduge viivitamatul arsti poole ja näidake arstile seda paberit või õli anumad.

Sisaldab Butanonoxim.

Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.