

## TÖÖJUHIS

Hoia puitu enne töötlemist kuivana ja kaitse pindasid määrdumise eest.

1. Veendu, et puit on puhas ja kuiv. Sobiv lihvimiskaredus enne õlitöötlust on P150.
2. Eemalda pindadelt lihvimistolm.
3. Kanna TopOil pinnale naturaalsest harjastega pintsliga või mikrokiudrulliga.
4. Kanna õli peale puiduga ristisuunas ja seejärel pikisuunas TopOil'i vahepeal juurde lisamata. Toote kulu on ca 35ml/m<sup>2</sup>.
5. Töötle pind igast küljest, vältimaks deformatsioone. Eriti tähtis on töödelda plaadi ristlõikepindasid.
6. Pühi ülemäärane õli pinnalt puuvillase lapiga.
7. Lase kuivada toatemperatuuril 12-18 tundi. Korda töötlemist 2-3 korda.
8. Kuivanud pind kõveneb ja saavutab lõpliku vastupidavuse siiski 6-12 päeva pärast peale viimast töötlemiskorda.



## TOPOIL – IDEALNE KAITSE MÖÖBLILE JA TÖÖTASAPINDADELE

### KOOSTIS

Looduslikud taimeõlid ja -vahad (päevaliliseemneõli, sojaõli, ohakaõli, karnaubavaha, parafiin). Pliivabad sideained, vett hülgavad lisaained. Aromaatidevaba lakibensiin.



### TÖÖVAHENDITE PESU

Töövahendid pesta lakibensiiniga.

### HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

### TURVALISUS

Hoidke eemale laste käeulatuselt. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Vedelaid jäätmeid utiliseerides järgida kohalikku seadusandlust.

**NB!** Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumaskõlas (Isesüttimise oht!). Kuiv viimistlus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalidele ja nende komponentidele) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.

Toote ohutuskaarti küsida maaletoojalt või edasimüüjalt eraldi.

Maaletooja:

Osmo Baltic OÜ

Läike tee 32/2, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Tel: +372 6827917

[www.osmo.ee](http://www.osmo.ee)



## TÖÖTASAPINDADE ÕLITAMINE



## TÖÖTASAPINDADE ÕLITAMINE

Osmo TopOil on naturaalseste taimeõlide, -vahade ja parafiini seos. Sobib eelnevalt töötlemata või puhtaks lihvitud puitmööbli ja puittöötasapindade viimistlemiseks.

TopOiliga õlitatud pind ei kooru ega kobruta. On vastupidav vee, kohvi, tee, mahla, koola, õlle ja veini plekkidele. Kuivanuna on TopOiliga õlitatud pind ohutu inimestele, loomadele ja taimedele.

## VÄRVILINE TÖÖTLEMINE

Töötlemata töötasapinnad sõltuvalt kasutuskohast ja pealekandmismetodist 1-4 korda. Toonitud viimistluste saamiseks võib kasutada esimese kihina toonitud Osmo õlivahasid. Kanda pinnale õhukeselt poleerides nt. svammi või puuvillase lapiga. Laske toonkihil kuivada vähemalt ööpäev ja olge veendunud, et pind on täielikult kuivanud. On olemas risk, et värvitu TopOili peale kandes võib värviline kiht värvituga seguneda. Lõppviimistlusena kanda pinnale värvitu TopOil õlivaha 2-3 kihti.

Valgeks toonitud pindade lõppviimistlusena soovime peale kanda TopOil Natural 3068.

Kui kasutada TopOil Natural 3068 eraldiseisva viimistlusena jätab see tumedamatel puiduliikidel valkja pinna.



3058 Värvitu, tammel




3058 Värvitu, kasel



3068 Natural, 2 x tammel



3068 Natural, 2 x kasel



3061 Akaatsia, 2 x tammel

Enne toonidega viimistlemist soovime teha toonisobivustest.

Märkus. Toonitud Osmo õlivahad ei sobi eelnevalt värvitu õlivahaga töödeldud pindadele, vaid eelnev viimistlus tuleb maha lihvida.

## VIHJE

Töötasapindade kruntimine Osmo väärispuidu õlivahaga 1101 annab pindadele täiendava niiskuskindluse. Kruntimine on eriti kasulik tammel, saarel, pöögil ja ka termotöödeldud puidul. Kanna õlivaha 1101 pinnale pintli või mikrokuid rulliga. Lase õlil imenduda 10-15 minutit ja pühi liigne õli lapiga ära. Kuivanud pinda viimistle TopOil õlivahaga 2-3 kihti.

Märkus: Toonid käituvad krunditud või puupuhtal pinnal erinevalt. Krunditud pinnal tee enne tooni pealekandmist kerge vahelihv tooni paremaks kinnitumiseks aluspinnaga. Termotöödeldud puit muutub õlitamisel tumedamaks. Soovime enne teha proovikatmine. Mõnedele tumedatele ja kõvadele õlirikastele puuliikidele nagu pähkel, tiigipuu, iroko, wenge soovime kasutada esimese kihina Osmo õlivaha väärispuidule 1101. Viimase viimistluskihina kasutada värvitut Osmo TopOil-i.

Varemalt parafiini-, unimaguna-, või linaõliga õlitatud pinnad võib töödelda värvitu TopOil-ga, kui eelnev viimistlus on täielikult kuivanud. Tihti ja ohtralt linaõliga õlitatud pindadel tuleb enne TopOil-ga viimistlemist teha vahelihv.

## OSMOGA TÖÖDELDUD PINDADE HOOLDUS

Osmo toodetega õlitatud pinnad kestavad nii köögis kui vannitoas. Tavaliselt piisab pindade puhastamiseks niiskest lapist. Parema tulemuse saavutamiseks kasutada Osmo Spray-puhastusvahendit 8026. Tugevalt määrduvad pindade puhastamiseks kasutada Osmo puhastus- ja kaitsevaha 3029; 3087.

Kui õlitatud pind on kulunud ja vesi ei jää piiskadena pinnale, on aeg pinnad uuesti töödelda. Selleks piisab tavaliselt ühest õhukesest TopOil-i kihist eelnevalt puhastatud pinnale. Lase pindadel enne uuesti kasutuselevõttu 12 kuni 18 tundi kuivada.

Õlivahatatud pinnad ei talu kõrget temperatuuri, sellepärast tuleb kuumadel nõudel kasutada aluseid.

Eriti leeliselised ja happelised ained, küünelakieemaldid ja kanged lahustid kahjustavad õlitatud pinda. Need tuleb koheselt õlitatud pinnalt eemaldada.

